



CrazyDrill Alu 5 x d

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

● Perfettamente consigliato | ● Consigliato | ○ Parzialmente consigliato | ☒ Non consigliato

P	N	S ₃
M	S ₁	H ₁
K	S ₂	H ₂

FORARE CON RAFFREDDAMENTO ESTERNO | VISTA D'INSIEME DEI DATI DI TAGLIO



Gruppo materiali	Materiale	Mat. no.	DIN	AISI/ASTM/UNS	v _c [m/min]	Q ₁	f [mm/giro]					
							Ød1 0.5 mm f	Ød1 1.0 mm f	Ød1 1.5 mm f	Ød1 2.0 mm f	Ød1 2.5 mm f	Ød1 3.0 mm f
P	Acciai non legati Rm < 800 N/mm ²	1.0301	C10	AISI 1010								
		1.0401	C15	AISI 1015								
		1.1191	C45E/CK45	AISI 1045								
		1.0044	S275JR	AISI 1020								
		1.0715	11SMn30	AISI 1215								
	Acciai debolmente legati Rm > 900 N/mm ²	1.5752	15NiCr13	ASTM 3415 / AISI 3310								
		1.7131	16MnCr5	AISI 5115								
		1.3505	100Cr6	AISI 52100								
		1.7225	42CrMo4	AISI 4140								
		1.2842	90MnCrV8	AISI O2								
	Acciai da utensili fortemente legati Rm < 1200 N/mm ²	1.2379	X153CrMoV12	AISI D2								
		1.2436	X210CrW12	AISI D4/D6								
		1.3343	HS6-5-2C	AISI M2 / UNS T11302								
1.3355		HS18-0-1	AISI T1 / UNS T12001									
M	Acciai inossidabili ferritici	1.4016	X6Cr17	AISI 430 / UNS S43000								
		1.4105	X6CrMoS17	AISI 430F								
	Acciai inossidabili martensitici	1.4034	X46Cr13	AISI 420C								
		1.4112	X90CrMoV18	AISI 440B								
	Acciai inossidabili martensitici - PH	1.4542	X5CrNiCuNb 16-4	AISI 630 / ASTM 17-4 PH								
		1.4545	X5CrNiCuNb 15-5	ASTM 15-5 PH								
	Acciai inossidabili austenitici	1.4301	X5CrNi 18-10	AISI 304								
		1.4435	X2CrNiMo 18-14-3	AISI 316L								
		1.4441	X2CrNiMo 18-15-3	AISI 316LM								
1.4539		X1NiCrMoCu 25-20-5	AISI 904L									
K	Ghise	0.6020	GG20	ASTM 30								
		0.6030	GG30	ASTM 40B								
		0.7040	GGG40	ASTM 60-40-18								
		0.7060	GGG60	ASTM 80-60-03								
N	Leghe d'alluminio battute	3.2315	AlMgSi1	ASTM 6351	300	5xd1	0.03	0.05	0.10	0.20	0.25	0.30
		3.4365	AlZnMgCu1.5	ASTM 7075								
	Leghe d'alluminio pressofuse	3.2163	GD-AlSi9Cu3	ASTM A380	200	5xd1	0.10	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50
		3.2381	GD-AlSi10Mg	UNS A03590								
	Rame	2.004	Cu-OF / CW008A	UNS C10100								
		2.0065	Cu-ETP / CW004A	UNS C11000								
	Ottoni senza piombo	2.0321	CuZn37 CW508L	UNS C27400								
		2.036	CuZn40 CW509L	UNS C28000								
	Ottoni, Bronzi Rm < 400 N/mm ²	2.0401	CuZn39Pb3 / CW614N	UNS C38500								
		2.102	CuSn6	UNS C51900								
Bronzi Rm < 600 N/mm ²	2.0966	CuAl10Ni5Fe4	UNS C63000									
	2.096	CuAl9Mn2	UNS C63200									
S ₁	Super leghe	2.4856		Inconel 625								
		2.4668		Inconel 718								
		2.4617	NiMo28	Hastelloy B-2								
		2.4665	NiCr22Fe18Mo	Hastelloy X								
S ₂	Titanio puro	3.7035	Gr.2	ASTM B348 / F67								
		3.7065	Gr.4	ASTM B348 / F68								
S ₃	Leghe di titanio	3.7165	TiAl6V4	ASTM B348 / F136								
		9.9367	TiAl6Nb7	ASTM F1295								
H ₁	Acciai temprati < 55 HRC	1.2510	100MnCrMoW4	AISI O1								
		1.2379	X153CrMoV12	AISI D2								