



CrazyDrill Cool 15 x d - revêtu

RECOMMANDATION D'UTILISATION

● Parfaitement recommandé | ● Recommandé | ○ Peu recommandé | ⊗ Non recommandé



PERÇAGE AVEC REFROIDISSEMENT INTERNE | VUE D'ENSEMBLE DES DONNÉES DE COUPE



Groupe matériaux	Matériau	Mat. no.	DIN	AISI/ASTM/UNS	v _c [m/min]		Q ₁	Q ₂	f [mm/tour]																																																											
					Moyen	Haut			Ød1																																																											
									0.8 mm 1/32" f	1.0 mm f	1.25 mm f	1.5 mm 1/16" f	2.0 mm f	2.5 mm 3/32" f	3.0 mm 1/8" f	4.0 mm 5/32" f	5.0 mm 3/16" - 7/32" f	6.0 mm f																																																		
P	Aciers non alliés Rm < 800 N/mm²	1.0301	C10	AISI 1010	60	140	6xd1	2xd1	0.050	0.060	0.070	0.080	0.100	0.120	0.140	0.180	0.210	0.240																																																		
		1.0401	C15	AISI 1015																																																																
		1.1191	C45E/CK45	AISI 1045																																																																
		1.0044	S275JR	AISI 1020																																																																
		1.0715	11SMn30	AISI 1215																																																																
		1.5752	15NiCr13	ASTM 3415 / AISI 3310																																																																
	Aciers faiblement alliés Rm > 900 N/mm²	1.7131	16MnCr5	AISI 5115	60	120	6xd1	2xd1											0.040	0.050	0.060	0.070	0.090	0.110	0.120	0.150	0.170	0.180																																								
		1.3505	100Cr6	AISI 52100																																																																
		1.7225	42CrMo4	AISI 4140																																																																
		1.2842	90MnCrV8	AISI O2																																																																
		1.2379	X153CrMoV12	AISI D2																																																																
		1.2436	X210CrW12	AISI D4/D6																																																																
Aciers à outil fortement alliés Rm < 1200 N/mm²	1.3343	HS6-5-2C	AISI M2 / UNS T11302	40	80	6xd1	2xd1	0.030	0.040	0.050	0.060	0.070	0.090	0.100	0.120	0.150	0.170																																																			
	1.3355	HS18-0-1	AISI T1 / UNS T12001																																																																	
	Aciers inoxydables ferritiques	1.4016	X6Cr17															AISI 430 / UNS S43000											25	50	0.5xd1	0.25xd1	0.011	0.030	0.045	0.060	0.080	0.090	0.100	0.120	0.130	0.140																										
		1.4105	X6CrMoS17															AISI 430F																																																		
		Aciers inoxydables martensitiques	1.4034															X46Cr13																									AISI 420C																									
			1.4112															X90CrMoV18																									AISI 440B																									
Aciers inoxydables martensitiques - PH		1.4542	X5CrNiCuNb 16-4	AISI 630 / ASTM 17-4 PH																																																																
		1.4545	X5CrNiCuNb 15-5	ASTM 15-5 PH																																																																
Aciers inoxydables austénitiques	1.4301	X5CrNi 18-10	AISI 304	20	40	0.5xd1	0.25xd1											0.010	0.020	0.030	0.040	0.060	0.080	0.090	0.110	0.120	0.130																																									
	1.4435	X2CrNiMo 18-14-3	AISI 316L																																																																	
	1.4441	X2CrNiMo 18-15-3	AISI 316LM																																																																	
	1.4539	X1NiCrMoCu 25-20-5	AISI 904L																																																																	
K	Fonte grise	0.6020	GG20	ASTM 30	60	80	15xd1	-	0.050	0.060	0.075	0.090	0.110	0.140	0.166	0.200	0.230											0.250																																								
		0.6030	GG30	ASTM 40B																																																																
		0.7040	GGG40	ASTM 60-40-18																																																																
		0.7060	GGG60	ASTM 80-60-03																																																																
		N	Alliages d'aluminium corroyés	3.2315																									AlMgSi1	ASTM 6351	100	300	5xd1	1xd1	0.040	0.050	0.060	0.070	0.100	0.110	0.130	0.160	0.190	0.210																								
3.4365	AlZnMgCu1.5			ASTM 7075																																																																
Fonte d'aluminium	3.2163		GD-AlSi9Cu3	ASTM A380	100	200	5xd1	1xd1																					0.050	0.055	0.065	0.080	0.100	0.120											0.140	0.180	0.210	0.230																				
	3.2381		GD-AlSi10Mg	UNS A03590																																																																
Cuivre	2.004		Cu-OF / CW008A	UNS C10100	100	200	1.5xd1	1xd1										0.040	0.050	0.060	0.070	0.090	0.110	0.130	0.160	0.190	0.210																																									
	2.0065		Cu-ETP / CW004A	UNS C11000																																																																
Laiton sans plomb	2.0321		CuZn37 CW508L	UNS C27400	100	140	1xd1	0.5xd1																																									0.035	0.040	0.060	0.070	0.090	0.110	0.120	0.150	0.180	0.200										
	2.036		CuZn40 CW509L	UNS C28000																																																																
Laiton, Bronze Rm < 400 N/mm²	2.0401		CuZn39Pb3 / CW614N	UNS C38500	80	120	2xd1	1xd1	0.050	0.055	0.065	0.080	0.100	0.120	0.140	0.180	0.210											0.230																																								
	2.102		CuSn6	UNS C51900																																																																
Bronze Rm < 600 N/mm²	2.0966		CuAl10Ni5Fe4	UNS C63000	80	150	10xd1	5xd1																																																			0.020	0.030	0.040	0.055	0.070	0.090	0.110	0.130	0.150	0.200
	2.096		CuAl9Mn2	UNS C63200																																																																
S ₁	Super alliages	2.4856		Inconel 625	15	20	0.5xd1	0.25xd1																											0.007	0.010	0.012	0.015	0.018	0.020	0.022	0.032	0.037	0.042																								
		2.4668		Inconel 718																																																																
		2.4617	NiMo28	Hastelloy B-2																																																																
		2.4665	NiCr22Fe18Mo	Hastelloy X																																																																
S ₂	Titane pur	3.7035	Gr.2	ASTM B348 / F67	20	40	0.5xd1	0.25xd1										0.020	0.020	0.030	0.035	0.040	0.050	0.060	0.065	0.070	0.075																																									
		3.7065	Gr.4	ASTM B348 / F68																																																																
S ₂	Alliages de titane	3.7165	TiAl6V4	ASTM B348 / F136	20	40	0.5xd1	0.25xd1																					0.020	0.020	0.030	0.035	0.040	0.050											0.060	0.065	0.070	0.075																				
		9.9367	TiAl6Nb7	ASTM F1295																																																																
S ₃	Alliages CrCo	2.4964	CoCr20W15Ni	Haynes 25	15	20	0.5xd1	0.25xd1	0.007	0.010	0.012	0.017	0.022	0.027	0.032	0.037	0.042											0.052																																								
			CrCoMo28	ASTM F1537																																																																
H ₁	Aciers trempés < 55 HRC	1.2510	100MnCrMoW4	AISI O1	20	40	0.5xd1	0.25xd1																																									0.008	0.010	0.012	0.015	0.020	0.025	0.030	0.040	0.050	0.060										
		1.2379	X153CrMoV12	AISI D2																																																																
H ₂	Aciers trempés ≥ 55 HRC	1.2379	X153CrMoV12	AISI D2	20	40	0.5xd1	0.25xd1																											0.008	0.010	0.012	0.015	0.020	0.025	0.030	0.040	0.050	0.060																								
		1.2379	X153CrMoV12	AISI D2																																																																