



# Steel - 30 x d - beschichtet

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

● Sehr gut geeignet | ● Gut geeignet | ○ bedingt geeignet | ☒ Nicht empfohlen



## BOHREN MIT AUSSENKÜHLUNG | SCHNITTDATENÜBERSICHT



Werkstoff- gruppe	Werkstoff	Wr.Nr.	DIN	AISI/ASTM/UNS	v <sub>c</sub> [m/min]				Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>	f [mm/U]																	
					Ød1 ≤ 0.4		Ød1 > 0.4				Ød1																	
					Mittel	Hoch	Mittel	Hoch			0.2 mm	0.3 mm	0.4 mm 1/64"	0.6 mm	0.8 mm 1/32"	1.0 mm–1.2 mm												
P	Stähle unlegiert Rm < 800 N/mm <sup>2</sup>	1.0301	C10	AISI 1010	5	40	40	60	2xd1	0.5xd1	0.005	0.010	0.015	0.030	0.040	0.060												
		1.0401	C15	AISI 1015																								
		1.1191	C45E/CK45	AISI 1045																								
		1.0044	S275JR	AISI 1020																								
		1.0715	11SMn30	AISI 1215																								
		1.5752	15NiCr13	ASTM 3415 / AISI 3310																								
	Stähle niedriglegiert Rm > 900 N/mm <sup>2</sup>	1.7131	16MnCr5	AISI 5115	5	25	25	50			0.003 – 0.005	0.008 – 0.010	0.012 – 0.015	0.020 – 0.025	0.035	0.050												
		1.3505	100Cr6	AISI 52100																								
		1.7225	42CrMo4	AISI 4140																								
		1.2842	90MnCrV8	AISI O2																								
		1.2379	X153CrMoV12	AISI D2																								
		1.2436	X210CrW12	AISI D4/D6																								
Werkzeugstähle hochlegiert Rm < 1200 N/mm <sup>2</sup>	1.3343	HS6-5-2C	AISI M2 / UNS T11302	5	20	20	35	0.004	0.008	0.010	0.015	0.025	0.040															
	1.3355	HS18-0-1	AISI T1 / UNS T12001																									
	M	Rostfreie Stähle- ferritisch	1.4016											X6Cr17	AISI 430 / UNS S43000													
			1.4105											X6CrMoS17	AISI 430F													
			Rostfreie Stähle- martensitisch											1.4034	X46Cr13												AISI 420C	
														1.4112	X90CrMoV18												AISI 440B	
Rostfreie Stähle- martensitisch – PH			1.4542	X5CrNiCuNb 16-4	AISI 630 / ASTM 17-4 PH																							
			1.4545	X5CrNiCuNb 15-5	ASTM 15-5 PH																							
Rostfreie Stähle- austenitisch		1.4301	X5CrNi 18-10	AISI 304																								
		1.4435	X2CrNiMo 18-14-3	AISI 316L																								
		1.4441	X2CrNiMo 18-15-3	AISI 316LM																								
		1.4539	X1NiCrMoCu 25-20-5	AISI 904L																								
K		Gusseisen	0.6020	GG20	ASTM 30	5	40	50	100	2xd1	1xd1	0.005	0.010	0.015	0.020												0.035	0.050
			0.6030	GG30	ASTM 40B																							
	0.7040		GGG40	ASTM 60-40-18																								
	0.7060		GGG60	ASTM 80-60-03	40											80												
N	Aluminium Knetlegierungen	3.2315	AlMgSi1	ASTM 6351	5	40	60	120	2xd1	1xd1	0.015	0.040	0.050	0.080	0.100	0.120												
		3.4365	AlZnMgCu1.5	ASTM 7075																								
	Aluminium Druckgusslegierungen	3.2163	GD-ALSi9Cu3	ASTM A380	5	40	50	80	2xd1	1xd1	0.015	0.040	0.050	0.080	0.100	0.120												
		3.2381	GD-ALSi10Mg	UNS A03590																								
	Kupfer	2.004	Cu-OF / CW008A	UNS C10100																								
		2.0065	Cu-ETP / CW004A	UNS C11000																								
	Messing bleifrei	2.0321	CuZn37 CW508L	UNS C27400																								
		2.036	CuZn40 CW509L	UNS C28000																								
	Messing, Bronze Rm < 400 N/mm <sup>2</sup>	2.0401	CuZn39Pb3 / CW614N	UNS C38500	5	40	60	100	2xd1	1xd1	0.010	0.030	0.040	0.060	0.080	0.100												
		2.102	CuSn6	UNS C51900																								
	Bronze Rm < 600 N/mm <sup>2</sup>	2.0966	CuAl10Ni5Fe4	UNS C63000	5	20	20	40	2xd1	0.5xd1	0.004	0.006	0.010	0.015	0.025	0.040												
		2.096	CuAl9Mn2	UNS C63200																								
S <sub>1</sub>	Hitzebeständige Stähle	2.4856		Inconel 625																								
		2.4668		Inconel 718																								
		2.4617	NiMo28	Hastelloy B-2																								
		2.4665	NiCr22Fe18Mo	Hastelloy X																								
S <sub>2</sub>	Titan rein	3.7035	Gr.2	ASTM B348 / F67																								
		3.7065	Gr.4	ASTM B348 / F68																								
S <sub>2</sub>	Titan Legierungen	3.7165	TiAl6V4	ASTM B348 / F136																								
		9.9367	TiAl6Nb7	ASTM F1295																								
S <sub>3</sub>	CrCo-Legierungen	2.4964	CoCr20W15Ni	Haynes 25																								
			CrCoMo28	ASTM F1537																								
H <sub>1</sub>	Stähle gehärtet < 55 HRC	1.2510	100MnCrMoW4	AISI O1																								
H <sub>2</sub>	Stähle gehärtet ≥ 55 HRC	1.2379	X153CrMoV12	AISI D2																								

Empfohlen: CrazyDrill Flex SST-Inox 30 x d1

Empfohlen: CrazyDrill Flex Titanium 30 x d1

Empfohlen: CrazyDrill Flex SST-Inox 30 x d1

Empfohlen: CrazyDrill Flex SST-Inox 30 x d1

Empfohlen: CrazyDrill Flex Titanium 30 x d1

Empfohlen: CrazyDrill Flex Titanium 30 x d1

Empfohlen: CrazyDrill Flex SST-Inox 30 x d1