




Steel - 50 x d - non rivestito

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

● Perfettamente consigliato | ● Consigliato | ○ Parzialmente consigliato | ⊗ Non consigliato



FORARE CON RAFFREDDAMENTO INTEGRATO | VISTA D'INSIEME DEI DATI DI TAGLIO



Gruppo materiali	Materiale	Mat. no.	DIN	AISI/ASTM/UNS	v _c [m/min]		Q ₁	Q ₂	f [mm/rev]					
					∅d1 ≤ 0.4	∅d1 > 0.4			∅d1					
									0.3 mm f	0.4 mm f	0.6 mm f	0.8 mm f	1.0 mm-1.2 mm f	
P	Acciai non legati Rm < 800 N/mm ²	1.0301	C10	AISI 1010	5 - 40	40 - 60	7xd1	0.5xd1	0.010	0.015	0.030	0.040	0.060	
		1.0401	C15	AISI 1015										
		1.1191	C45E/CK45	AISI 1045										
		1.0044	S275JR	AISI 1020										
		1.0715	11SMn30	AISI 1215										
		1.5752	15NiCr13	ASTM 3415 / AISI 3310										
	Acciai debolmente legati Rm > 900 N/mm ²	1.7131	16MnCr5	AISI 5115	5 - 25	25 - 50	7xd1	0.5xd1	0.008 - 0.010	0.012 - 0.015	0.020 - 0.025	0.035	0.050	
		1.3505	100Cr6	AISI 52100										
		1.7225	42CrMo4	AISI 4140										
		1.2842	90MnCrV8	AISI O2										
		1.2379	X153CrMoV12	AISI D2										
		1.2436	X210CrW12	AISI D4/D6										
Acciai da utensili fortemente legati Rm < 1200 N/mm ²	1.3343	HS6-5-2C	AISI M2 / UNS T11302	5 - 20	20 - 35	7xd1	0.5xd1	0.008	0.010	0.015	0.025	0.040		
	1.3355	HS18-0-1	AISI T1 / UNS T12001											
	1.4016	X6Cr17	AISI 430 / UNS S43000										Consiglio:CrazyDrill Flex SST-Inox 50 x d1	
	1.4105	X6CrMoS17	AISI 430F											
	1.4034	X46Cr13	AISI 420C											
	1.4112	X90CrMoV18	AISI 440B											
1.4542	X5CrNiCuNb 16-4	AISI 630 / ASTM 17-4 PH												
1.4545	X5CrNiCuNb 15-5	ASTM 15-5 PH												
1.4301	X5CrNi 18-10	AISI 304												
1.4435	X2CrNiMo 18-14-3	AISI 316L												
1.4441	X2CrNiMo 18-15-3	AISI 316LM												
1.4539	X1NiCrMoCu 25-20-5	AISI 904L												
K	Ghise	0.6020	GG20	ASTM 30	5 - 40	50 - 100	7xd1	0.5xd1	0.010	0.015	0.020	0.035		0.050
		0.6030	GG30	ASTM 40B										
		0.7040	GGG40	ASTM 60-40-18										
		0.7060	GGG60	ASTM 80-60-03										
		0.7060	GGG60	ASTM 80-60-03										
N	Leghe d'alluminio battute	3.2315	AlMgSi1	ASTM 6351	5 - 40	60 - 120	7xd1	1xd1	0.040	0.050	0.080	0.100	0.120	
		3.4365	AlZnMgCu1.5	ASTM 7075										
	Leghe d'alluminio pressofuse	3.2163	GD-AlSi9Cu3	ASTM A380	5 - 40	50 - 80	7xd1	1xd1	0.040	0.050	0.080	0.100	0.120	
		3.2381	GD-AlSi10Mg	UNS A03590										
	Rame	2.004	Cu-OF / CW008A	UNS C10100	5 - 40	50 - 80	7xd1	1xd1	0.040	0.050	0.080	0.100	0.120	
		2.0065	Cu-ETP / CW004A	UNS C11000										
	Ottoni senza piombo	2.0321	CuZn37 CW508L	UNS C27400	5 - 40	60 - 100	7xd1	1xd1	0.030	0.040	0.060	0.080	0.100	
		2.036	CuZn40 CW509L	UNS C28000										
	Ottoni, Bronzi Rm < 400 N/mm ²	2.0401	CuZn39Pb3 / CW614N	UNS C38500	5 - 40	40 - 60	7xd1	1xd1	0.030	0.040	0.060	0.080	0.100	
		2.102	CuSn6	UNS C51900										
Bronzi Rm < 600 N/mm ²	2.0966	CuAl10Ni5Fe4	UNS C63000	5 - 20	20 - 40	2.5xd1	0.5xd1	0.006	0.010	0.015	0.025	0.040		
	2.096	CuAl9Mn2	UNS C63200											
S ₁	Super leghe	2.4856		Inconel 625	5 - 40	60 - 120	7xd1	1xd1	0.040	0.050	0.080	0.100	0.120	
		2.4668		Inconel 718										
		2.4617	NiMo28	Hastelloy B-2										
		2.4665	NiCr22Fe18Mo	Hastelloy X										
S ₂	Titanio puro	3.7035	Gr.2	ASTM B348 / F67	5 - 40	60 - 120	7xd1	1xd1	0.040	0.050	0.080	0.100	0.120	
		3.7065	Gr.4	ASTM B348 / F68										
S ₃	Leghe di titanio	3.7165	TiAl6V4	ASTM B348 / F136	5 - 40	60 - 120	7xd1	1xd1	0.040	0.050	0.080	0.100	0.120	
		9.9367	TiAl6Nb7	ASTM F1295										
H ₁	Acciai temprati < 55 HRC	1.2510	100MnCrMoW4	AISI O1	5 - 40	60 - 120	7xd1	1xd1	0.040	0.050	0.080	0.100	0.120	
		1.2379	X153CrMoV12	AISI D2										